

GlobalCryl GN450 Waterbased Acrylic Primer



PERFORMANCE IN COATINGS

FICHA TÉCNICA

Primário/Isolante Acrílico Aquoso

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	◆ GlobalCryl GN450AW é um primário 100% acrílico formulado com resinas nanoacrílicas de base aquosa, cargas e pigmentos selecionados.	
UTILIZAÇÃO RECOMENDADA	Primário para paredes interiores e exteriores, pinturas novas e repinturas. Estruturas em betão interiores ou exteriores. Primário para pintura de campos desportivos, telhados cerâmicos e de fibrocimento.	
PERFORMANCES	<ul style="list-style-type: none">• Excelente capacidade anti-salitre e de anti-eflorescência.• Excelente poder penetrante e molhante.• Excelente resistência aos fungos e algas.• Excelente poder de agregação.• Excelente resistência à abrasão e aos raios UV.• Excelente rendimento, facilidade de aplicação.	
APROVAÇÕES	Produto conforme a Fase II da Directiva Europeia 2010/42/EC: Produto da Subcategoria g) (COV< 30 g/l) (para o produto pronto a utilizar).	
COMPONENTE A	COMPONENTE B	CORES
GN450AW	Não aplicavel	GN450AWG9003 (Branco).

Propriedades Físicas

ACABAMENTO	Mate.
TEOR DE SÓLIDOS	40±2%(Volume).
PONTO DE INFLAMAÇÃO	> 100°C (> 122°F) Setaflash.
C.O.V.	30 g/L.
PROPRIEDADES FÍSICAS	

Aplicação

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE	GlobalCryl GN450AW deve ser aplicado em superfícies secas, libertas de areias, poeiras e isenta de sujidades. No caso de repintura deve-se remover a tinta velha, degradada e não aderente.
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO	GlobalCryl GN450AW é um produto monocomponente e deve ser agitado até estar bem homogenio.
PROCESSO DE APLICAÇÃO	Pode ser aplicado com pistola, rolo ou trincha.
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	Temperatura do substrato: 5°-40°C. Assegure ventilação para uma secagem adequada.
RELAÇÃO DE MISTURA	Não aplicável.
ENDURECEDOR	Não aplicável.
TEMPO DE VIDA DA MISTURA	Não aplicável.

GlobalCryl GN450 Waterbased Acrylic Primer



PERFORMANCE IN COATINGS

DILUENTE RECOMENDADO	Água.
SOLVENTE LIMPEZA	NA.
TEMPOS DE SECAGEM	Superficial: 1 hora a 23° C. Repintura: 4 horas a 23° C.
RENDIMENTO TEÓRICO:	10 m ² /L para uma espessura seca de 40 microns.
SISTEMA TIPICO DE PINTURA	<ul style="list-style-type: none">• GlobalCryl GN450AW 1 x 40µm (dft) + GlobalCryl GN453AW 1 x 100µm (dft) Este é um sistema típico para pintura de paredes. Para outras situações consulte os nossos Serviços Técnicos.
EMBALAGEM	Produto de 1 componente, disponível em embalagens de 5 L, 20L.
ARMAZENAGEM	2 anos (armazenado em ambiente seco, fresco e ventilado e na embalagem fechada de origem, a temperaturas entre 5° e 40°C).
ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA	"Regulamento da Comunidade Europeia sobre os produtos químicos e seu uso seguro (REACH: CE 1907/2006). Este produto está conforme os termos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)". Ter em atenção a legislação em vigor relativa ao Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho. Observe todas as informações contidas na embalagem. Para informações mais detalhadas sobre as precauções, manuseamento e utilização deste produto, consulte a Ficha de Segurança do Produto.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>Este documento não é uma especificação. É aconselhável verificar periodicamente a existência de actualização desta Ficha Técnica. Os dados e recomendações apresentadas constituem apenas uma base de orientação com melhor do conhecimento, sendo fornecidos com total boa fé. Todos os valores apresentados como teóricos resultam de cálculo baseado na formula do produto, podendo apresentar desvios relativamente a determinações laboratoriais segundo normas que não se adequem à natureza dos mesmos. A informação fornecida está sujeita a alterações sem aviso prévio. A presente Ficha Técnica é alvo de modificações periódicas sempre que a alteração de algum dado o tornar necessário, em função de novos desenvolvimentos nos nossos produtos. O produto destina-se exclusivamente a uso por profissionais. Não é da responsabilidade da GLOBALNAVY qualquer utilização do mesmo sem prévia consulta sobre a sua adequação a um determinado fim específico. Todas as vendas da GLOBALNAVY estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, pelo que deve efectuar a sua prévia leitura.</p> <p>Parque Industrial de Carrascas Estrada Nacional 252 2950-402 Palmela PORTUGAL ◆ Tel.:+351265107979 ◆ Email: sales@globalnavy.net ◆ www.globalnavy.net</p>