

# GlobalDur GN125EP Epoxy Paint

## FICHA TÉCNICA

### Primário Epoxi Multiusos Conversor Tolerante à Humidade

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ GlobalDur GN125EP é um excelente primário anti-corrosivo epoxi/amina dois componentes para aço. Pode também ser aplicado sobre cimento/concreto.</li><li>◆ GlobalDur GN125EP é um primário epoxi económico de altos sólidos especialmente formulado para ter uma excelente performance anticorrosiva.</li><li>◆ GlobalDur GN125EP é um primário epoxi especialmente formulado para poder ser aplicado com corrosão aderente e superfícies húmidas ou secas.</li><li>◆ GlobalDur GN125EP é um primário epoxi especialmente formulado para excelentes performances, sem restrições ao ponto de orvalho, utilizando a Hidrodecapagem como preparação de superfície.</li><li>◆ GlobalDur GN125EP tem boa aderência em aço de baixo perfil e/ou com humidade, apresentando uma boa capacidade de cobertura de quinas e arestas.</li></ul>
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA	<p>PRIMÁRIO/INTERMÉDIO/ACABAMENTO SOBRE AÇO</p> <p>MARITIMA: Manutenção de navios - casario, decks, plataformas de prospecção e exploração petrolífera off-shore, módulos, maquinaria de bordo, válvulas, tubagens, entre outros.</p> <p>PROTECÇÃO: Pontes, estruturas metálicas, maquinaria diversa, exterior de tubagens.</p> <p>SOBRE CIMENTO/CONCRETO</p> <p>Marcação de pavimentos, etc.. Para outras utilizações, consulte os nossos Serviços Técnicos.</p>
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERFORMANCES	<ul style="list-style-type: none"><li>• Excelentes capacidade de cobertura de quinas e arestas- "edge retention".</li><li>• Sem restrições de aplicação com Humidade relativa/Ponto de orvalho.</li><li>• Excelente resistência ao impacto.</li><li>• Não necessita de perfil de ancoragem no aço.</li><li>• Ausência de restrições para aplicação com Humidade relativa/Ponto de orvalho.</li><li>• Boa aderência entre demãos e ao substrato.</li><li>• Diminuição do custo na preparação de superfície.</li><li>• Boa performance anti-corrosiva.</li></ul>
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÕES	Produto conforme a Fase II da Directiva Europeia 2010/42/EC: Produto da Subcategoria j (COV< 500 g/l) (para o produto pronto a utilizar).
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPONENTE A	COMPONENTE B	CORES
GN125EP	H125EP	GN125EPG7000 (cinzento), GN121EPG3009 (vermelho óxido ferro).

### Propriedades Físicas

ACABAMENTO	Semi-brilho.
TEOR DE SÓLIDOS	80 ±2 % (Volume).
PONTO DE INFLAMAÇÃO	>27°C (Setaflash)
C.O.V.	Máx. 200g/L.
PROPRIEDADES FÍSICAS	

### Aplicação

DATA DE REVISÃO	Ed. 01/Mod.10A/01-02-2018	Mod. 20/01
-----------------	---------------------------	------------

# GlobalDur GN125EP Epoxy Paint

## PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Pintura Sobre Substrato: GlobalDur GN125EP, tolera superfícies tratadas por hidrodecapagem, por decapagem abrasiva (seca ou por via húmida) ou por meios mecânicos, de acordo com os seguintes padrões:

Decapagem Abrasiva: SA2 (ISO 8501-1:1988).

Decapagem por Jacto Húmido: WAB6- WAB10 / M (SSPC Vis 5/NACE Vis 9).

Hidrodecapagem Ultra Alta Pressão: Wj2-M (SSPC SP12 – VIS4(I) / NACE N°5- N°7)

Preparação Mecânica: St3 (ISO 8501-1:1988)

Independentemente do tipo de preparação, a tolerância do GlobalDur GN125EP à humidade permite a lavagem da superfície com água doce imediatamente antes da pintura, garantindo a minimização dos teores de sais presentes. Desta forma, é possível alcançar o padrão não-visual SC2 (NACE 5 / SSPC-SP12). A tolerância aos óxidos do GlobalDur GN125EP permite a pintura mesmo com um grau de flor de ferrugem relativamente adiantado (equivalente até um grau M descrito na norma SSPC VIS4(I) / NACE N°7). A performance anti-corrosiva sobre ST3, seguido de desengorduramento e lavagem é inferior aos restantes tipos de preparação. Deve assegurar-se de que a pintura antiga está em boas condições (sem defeitos e sem corrosão- "sound conditions") e que é compatível com o GlobalDur GN125EP. Consulte os nossos serviços técnicos no caso de ter dúvidas.

## CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

GlobalDur GN125EP é um produto de 2 componentes, pelo que a base e o endurecedor devem ser misturados na sua proporção bem definida. Aconselha-se a utilização de um misturador eléctrico. Em primeiro lugar a base deve ser agitada durante 2 minutos, até se apresentar homogénea, de seguida adicione o endurecedor e misture os dois componentes através de agitação até que a mistura se apresente homogénea. Se necessário, para um ajustamento na optimização da aplicação/processo, o produto pode ser diluído até 5 % (v/v) com GN001TH. No acto da mistura devem usar-se completamente as quantidades de base e de endurecedor fornecidas em cada conjunto.

No caso de se pretender exactamente a mesma cor em toda a área, assegurar que todas as embalagens aplicadas dos componentes A e B sejam dos mesmos lotes de fabrico.

## PROCESSO DE APLICAÇÃO

SPRAY: Utilize o método de air-less. Recomenda-se um bomba com uma razão de compressão acima de 43:1 e uma pressão de entrada até 3,5 bar e a utilização de bicos 19" ou 21" com uma pressão de saída de 240 a 310 bar. Pistola convencional apenas em casos especiais- Consultar os Serviços técnicos. MÉTODOS CONVENCIONAIS: O pincel e rolo são indicados para efectuar o "stripe-coat" e pequenas áreas, devendo-se ter atenção afim de atingir as espessuras secas especificadas. Na aplicação em espaços fechados garantir uma boa ventilação. Na aplicação em espaços fechados garantir uma boa ventilação. Não é necessário recorrer a equipamentos de desumidificação: o GN125EP pode ser aplicado sobre superfícies secas ou húmidas, mesmo com 100% de humidade relativa atmosférica e temperaturas do suporte inferior ao ponto de orvalho.

## CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

A temperatura do substrato deve ser >15°-50°C e a humidade relativa >12%. Não existe restrições de ponto de orvalho.

## RELAÇÃO DE MISTURA

H125EP: 5.8/1(em Massa) 4/1 (em Volume)

## ENDURECEDOR

H125EP

## TEMPO DE VIDA DA MISTURA

H125EP: 6 horas (23°C)

## DILUENTE RECOMENDADO

GN001TH/GN003TH

## SOLVENTE LIMPEZA

GN003TH

## TEMPOS DE SECAGEM

H125EP: 6 horas a 15° C; 4 horas a 20° C; 2 hora a 25° C; 1 hora a 30°  
Repintura: Min: 24 horas a 15° C; 20 horas a 20° C; 16 horas a 25° C; 12 horas a 30° C.  
Máx.:7 dias . Assegurar de que a superfície se encontra limpa e descontaminada.

# GlobalDur GN125EP Epoxy Paint

RENDIMENTO TEÓRICO:	8.0 m <sup>2</sup> /L para uma espessura de 100 microns secos (125 microns húmidos).
SISTEMA TÍPICO DE PINTURA	<ul style="list-style-type: none"><li>• GlobalDur GN125EP 2 x 100µm (dft) + GlobalThane GN206LCPF 1 x 50µm (dft)</li></ul> Este sistema é típico para estruturas de aço não imersas. Para outras situações consulte os nossos Serviços Técnicos.
EMBALAGEM	Produto de 2 componentes, disponível em conjuntos (A+B) de 5L e 20L.
ARMAZENAGEM	4 anos (armazenado em ambiente seco, fresco e ventilado e na embalagem fechada de origem, a temperaturas entre 5° e 40°C).
ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA	"Regulamento da Comunidade Europeia sobre os produtos químicos e seu uso seguro (REACH: CE 1907/2006). Este produto está conforme os termos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)". Ter em atenção a legislação em vigor relativa ao Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho. Observe todas as informações contidas na embalagem. Para informações mais detalhadas sobre as precauções, manuseamento e utilização deste produto, consulte a Ficha de Segurança do Produto.
OUTRAS INFORMAÇÕES	A pintura com pistola convencional só é possível com uma diluição maior- Consultar os nossos serviços técnicos.

Este documento não é uma especificação. É aconselhável verificar periodicamente a existência de actualização desta Ficha Técnica. Os dados e recomendações apresentadas constituem apenas uma base de orientação com melhor do conhecimento, sendo fornecidos com total boa fé. Todos os valores apresentados como teóricos resultam de cálculo baseado na fórmula do produto, podendo apresentar desvios relativamente a determinações laboratoriais segundo normas que não se adequem à natureza dos mesmos. A informação fornecida está sujeita a alterações sem aviso prévio. A presente Ficha Técnica é alvo de modificações periódicas sempre que a alteração de algum dado o tornar necessário, em função de novos desenvolvimentos nos nossos produtos. O produto destina-se exclusivamente a uso por profissionais. Não é da responsabilidade da GLOBALNAVY qualquer utilização do mesmo sem prévia consulta sobre a sua adequação a um determinado fim específico. Todas as vendas da GLOBALNAVY estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, pelo que deve efectuar a sua prévia leitura.

Parque Industrial de Carrascas Estrada Nacional 252 2950-402 Palmela PORTUGAL  
◆ Tel.:+351265107979 ◆ Email: sales@globalnavy.net ◆ www.globalnavy.net