

FICHA TÉCNICA

Primário Alquídico de Secagem Rápida

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	◆ GlobalKyd GN330AP é formulado a partir de resinas alquídicas e de pigmentos inibidores de corrosão.	
UTILIZAÇÃO RECOMENDADA	ACABAMENTO SOBRE AÇO INDÚSTRIA: Estruturas metálicas, maquinaria diversa. TUBAGENS: Aplicação no exterior de tubagens e pipelines.	
PERFORMANCES	• Boa protecção anticorrosiva e secagem rápida.	
APROVAÇÕES	Produto conforme a Fase II da Directiva Europeia 2010/42/EC: Produto da Subcategoria i) (COV < 500 g/l) (para o produto pronto a utilizar).	
COMPONENTE A	COMPONENTE B	CORES
GN330AP	Não aplicável.	Consultar os serviços técnico-comerciais

Propriedades Físicas

ACABAMENTO	Meio-brilho
TEOR DE SÓLIDOS	40 ± 2 % (Volume).
PONTO DE INFLAMAÇÃO	>25°C (Setaflash).
C.O.V.	< 500 g/Lt.
PROPRIEDADES FÍSICAS	

Aplicação

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE	GlobalKyd GN330AP pode ser aplicado sobre aço que tenha atingido um grau de preparação de superfície mínimo do tipo Sa 2 1/2 (decapagem com grenalha) da norma ISO 8501:parte1. GlobalKyd GN330AP deve ser aplicado em superfícies secas, libertas de areias, poeiras e isentas de sujidades.
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO	GlobalKyd GN330AP deve ser agitado até estar bem homogêneo. Se necessário, para um ajustamento na otimização da aplicação/processo, o produto pode ser diluído até 10 % (v/v) com GN001TH. No caso de se pretender exatamente a mesma cor em toda a área, assegurar que todas as embalagens aplicadas sejam do mesmo lote de fabrico.
PROCESSO DE APLICAÇÃO	Pode ser aplicado com trincha, pistola convencional, pistola airless.
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	Para aplicação do GlobalKyd GN330AP, a temperatura do substrato deve ser superior a 4°C ao ponto de orvalho e a humidade relativa <85%.
RELAÇÃO DE MISTURA	Não aplicável.
ENDURECEDOR	Não aplicável.
TEMPO DE VIDA DA MISTURA	Não aplicável.
DATA DE REVISÃO	Ed. 03/Mod.10A/01-02-2018 Mod. 20/01

GlobalKyd GN330 Alkyd Primer



PERFORMANCE IN COATINGS

DILUENTE RECOMENDADO	GN001TH
SOLVENTE LIMPEZA	GN001TH
TEMPOS DE SECAGEM	Superficial: 15 minutos (a 23° C e 50% de humidade relativa). Repintura Min: 8 horas a 23° C.
RENDIMENTO TEÓRICO:	10 m2/L para uma espessura de 40 microns.
SISTEMA TIPOICO DE PINTURA	• GlobalKyd GN330AP 1 x 40µm (DFT) + GlobalKyd GN340AP 1 x 40µm (DFT). Para outras situações consulte os nossos Serviços Técnicos.
EMBALAGEM	Disponível em embalagens de: 5L, 20L.
ARMAZENAGEM	4 anos (armazenado em ambiente seco, fresco e ventilado e na embalagem de origem fechada, a temperaturas entre 5° e 40°C).
ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA	"Regulamento da Comunidade Europeia sobre os produtos químicos e seu uso seguro (REACH: CE 1907/2006). Este produto está conforme os termos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)". Ter em atenção a legislação em vigor relativa ao Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho. Observe todas as informações contidas na embalagem. Para informações mais detalhadas sobre as precauções, manuseamento e utilização deste produto, consulte a Ficha de Segurança do Produto.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Devem evitar-se aplicações quando a humidade relativa for superior a 85%.

Este documento não é uma especificação. É aconselhável verificar periodicamente a existência de actualização desta Ficha Técnica. Os dados e recomendações apresentadas constituem apenas uma base de orientação com melhor do conhecimento, sendo fornecidos com total boa fé. Todos os valores apresentados como teóricos resultam de cálculo baseado na formula do produto, podendo apresentar desvios relativamente a determinações laboratoriais segundo normas que não se adequem à natureza dos mesmos. A informação fornecida está sujeita a alterações sem aviso prévio. A presente Ficha Técnica é alvo de modificações periódicas sempre que a alteração de algum dado o tornar necessário, em função de novos desenvolvimentos nos nossos produtos. O produto destina-se exclusivamente a uso por profissionais. Não é da responsabilidade da GLOBALNAVY qualquer utilização do mesmo sem prévia consulta sobre a sua adequação a um determinado fim específico. Todas as vendas da GLOBALNAVY estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, pelo que deve efectuar a sua prévia leitura.

Parque Industrial de Carrascas Estrada Nacional 252 2950-402 Palmela PORTUGAL
◆ Tel.:+351265107979 ◆ Email: sales@globalnavy.net ◆ www.globalnavy.net