

FICHA TÉCNICA

Selante Vinílico Isento de Coal-tar

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	<ul style="list-style-type: none">◆ GlobalNyl GN508VS é formulado para ser aplicado sobre primários epoxi.◆ GlobalNyl GN508VS é um selante isento de "coal-tar".◆ Global GN508VS é indicado com selante antes da aplicação de antivegetativos.
----------------------	--

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA	<p>INTERMÉDIO SOBRE AÇO</p> <p>MARITIMA: Navios (casco), plataformas de prospecção e exploração petrolífera off-shore, módulos, maquinaria de bordo, válvulas, tubagens, entre outros.</p> <p>PROTECÇÃO: Pontes, estruturas metálicas, maquinaria diversa, tubagens (pode ser aplicado no exterior e interior de tubagens e pipelines).</p> <p>SOBRE CIMENTO/CONCRETO</p> <p>Pode ser utilizado sobre cimento/concreto para proteção- Consultar os nossos Serviços Técnicos.</p>
------------------------	--

PERFORMANCES	<ul style="list-style-type: none">• Boas características selantes.• Excelente aderência.• Especialmente indicado para aplicações marítimas.
--------------	---

APROVAÇÕES

COMPONENTE A	COMPONENTE B	CORES
GN508VS	Não aplicável.	GN508VSG9005 (Preto).

Propriedades Físicas

ACABAMENTO	Mate.
TEOR DE SÓLIDOS	35 ±2 % (Volume).
PONTO DE INFLAMAÇÃO	>14°C (Setaflash)
C.O.V.	>340 g/Lt.
PROPRIEDADES FÍSICAS	

Aplicação

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE	<p>Todas as superfícies devem estar limpas, secas e sem contaminantes. O substrato deve estar tratado de acordo com a norma ISO8504.</p> <p>Pintura sobre Superfícies Pintadas: Primários secos, limpos e intactos que sejam compatíveis com GN508VS. Consulte os nossos Serviços Técnicos no caso de dúvidas de compatibilidade.</p> <p>Outras Superfícies:Aplicar um primário adequado segundo a norma de preparação de superfície adequada, respeitando a Ficha Técnica do primário, aplicar o GN508VS. Para mais informações consulte os nossos Serviços Técnicos.</p>
--------------------------	--

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO	GlobalNyl GN508VS deve ser agitado até estar bem homogenio. Se necessário, para um ajustamento na optimização da aplicação/processo, o produto pode ser diluído até 10 % (v/v) com GN001TH
------------------------------	--

DATA DE REVISÃO	Ed. 03/Mod.10A/01-02-2018	Mod. 20/01
-----------------	---------------------------	------------

GlobalNyl GN508 Vinyl Sealant



PERFORMANCE IN COATINGS

PROCESSO DE APLICAÇÃO

SPRAY: Utilize o método de air-less. Bico: 19 - 21" com pressão: 170 - 280 Kg/cm². Pistola convencional, aconselha-se com pote pressurizável utilizando a menor diluição possível. MÉTODOS CONVENCIONAIS: O rolo é indicado para pequenas áreas, devendo-se ter cuidado para atingir as espessuras secas especificadas. Na aplicação em espaços fechados garantir uma boa ventilação.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Para aplicação do GlobalNyl GN508VS, a temperatura do substrato deve ser superior a 4°C ao ponto de orvalho e a humidade relativa <85%.

RELAÇÃO DE MISTURA

Não aplicável.

ENDURECEDOR

Não aplicável.

TEMPO DE VIDA DA MISTURA

Não aplicável.

DILUENTE RECOMENDADO

GlobalThin GN001TH.

SOLVENTE LIMPEZA

GN001TH/GN077TH.

TEMPOS DE SECAGEM

Superficial: 10 minutos (a 23° C e 50% de humidade relativa)
Repintura: 6 horas a 23° C.

RENDIMENTO TEÓRICO:

7 m²/Lt. para uma espessura de 50 microns.

SISTEMA TÍPICO DE PINTURA

• Global GN101EP 2 x 150µm (dft) + Global GN508VS 1 x 50µm (dft)
Este é um sistema típico para estruturas imersas. Para outras situações consulte os nossos Serviços Técnicos.

EMBALAGEM

Produto disponível em 5L e 20L.

ARMAZENAGEM

2 anos (armazenado em ambiente seco, fresco e ventilado e na embalagem fechada de origem, a temperaturas entre 5° e 40°C).

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

"Regulamento da Comunidade Europeia sobre os produtos químicos e seu uso seguro (REACH: CE 1907/2006). Este produto está conforme os termos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)".

Ter em atenção a legislação em vigor relativa ao Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho. Observe todas as informações contidas na embalagem. Para informações mais detalhadas sobre as precauções, manuseamento e utilização deste produto, consulte a Ficha de Segurança do Produto.

OUTRAS INFORMAÇÕES

A pintura com pistola convencional só é possível com uma diluição maior do que o aconselhável, pelo que só é aconselhável em determinadas condições- Consultar os nossos serviços técnicos.

Este documento não é uma especificação. É aconselhável verificar periodicamente a existência de actualização desta Ficha Técnica. Os dados e recomendações apresentadas constituem apenas uma base de orientação com melhor do conhecimento, sendo fornecidos com total boa fé. Todos os valores apresentados como teóricos resultam de cálculo baseado na fórmula do produto, podendo apresentar desvios relativamente a determinações laboratoriais segundo normas que não se adequem à natureza dos mesmos. A informação fornecida está sujeita a alterações sem aviso prévio. A presente Ficha Técnica é alvo de modificações periódicas sempre que a alteração de algum dado o tornar necessário, em função de novos desenvolvimentos nos nossos produtos. O produto destina-se exclusivamente a uso por profissionais. Não é da responsabilidade da GLOBALNAVY qualquer utilização do mesmo sem prévia consulta sobre a sua adequação a um determinado fim específico. Todas as vendas da GLOBALNAVY estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, pelo que deve efectuar a sua prévia leitura.

Parque Industrial de Carrascas Estrada Nacional 252 2950-402 Palmela PORTUGAL
◆ Tel.:+351265107979 ◆ Email: sales@globalnavy.net ◆ www.globalnavy.net