



FICHA TÉCNICA

Cola de Poliuretano Monocomponente

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	◆ GlobalThane GN224PG é uma excelente cola de poliuretano pré-catalizado 100% sólidos monocomponente. Este produto contém grupos isocianato, uretano que reagem entre si em presença da humidade, reagindo formando deste modo o revestimento de cola.	
UTILIZAÇÃO RECOMENDADA	-Colagem de Paineis de Vínlicos, lambris e painéis de madeira, azulejos e painéis cerâmicos em paredes ou pavimentos, incluindo terraços. -Excelente como bucha química onde seja requerida elevada aderência e flexibilidade.	
PERFORMANCES	<ul style="list-style-type: none">• Excelente adesão ao aço e betão, mesmo com humidades residuais no betão.• Facilidade de aplicação.• Produto monocomponente.• "Solvent free".• Excelente flexibilidade e propriedades impermeabilizantes.• Bom enchimento e capacidade de impregnação.	
APROVAÇÕES		
COMPONENTE A	COMPONENTE B	CORES
GN224PG	N.A.	Cinzento.

Propriedades Físicas

ACABAMENTO	-.
TEOR DE SÓLIDOS	100% (teórico).
PONTO DE INFLAMAÇÃO	> 200 °C.
C.O.V.	Não aplicável -Produto sem solventes.
PROPRIEDADES FÍSICAS	

Aplicação

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE	As superfícies devem ser libertas de areias, poeiras e isentas de sujidades. Respeitar as condições de humidade.
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO	O GN224PG aplicado em superfícies planas com o objectivo de reparar eventuais fissuras e fazer a colagem do revestimento seleccionado, devendo-se remover o excesso do produto, de forma a formar um filme contínuo sem excessos de produto.
PROCESSO DE APLICAÇÃO	Espátula dentada, rodo ou equipamento de pintura.
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	A temperatura do substrato deve ser superior a 4°C ao ponto de orvalho e a humidade relativa <85%. A humidade do betão deve ser inferior a 6%. Não existe restrições de ponto de orvalho. Assegure ventilação para uma secagem adequada.
RELAÇÃO DE MISTURA	Não aplicável.
DATA DE REVISÃO	Ed. 03/Mod.10A/01-02-2018 Mod. 20/01

GlobalThane GN224 Polyurethane Glue



PERFORMANCE IN COATINGS

ENDURECEDOR	Não aplicável.
TEMPO DE VIDA DA MISTURA	Não aplicável.
DILUENTE RECOMENDADO	Não aplicável.
SOLVENTE LIMPEZA	GN077TH/GN010TH.
TEMPOS DE SECAGEM	Superficial: 8 horas (a 23° C e 50% de humidade relativa).
RENDIMENTO TEÓRICO:	Não aplicável.
SISTEMA TIPICO DE PINTURA	<ul style="list-style-type: none">• GlobalThane GN224PG 1 x 600 g/m² (dft). Este é um sistema típico para colagem em betão. Para outras situações consulte os nossos Serviços Técnicos.
EMBALAGEM	Produto de 1 componente, disponível em embalagens de 7 kg, 30 kg.
ARMAZENAGEM	1 ano (armazenado em ambiente seco, fresco e ventilado e na embalagem fechada de origem, a temperaturas entre 5° e 40°C).
ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA	"Regulamento da Comunidade Europeia sobre os produtos químicos e seu uso seguro (REACH: CE 1907/2006). Este produto está conforme os termos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)". Ter em atenção a legislação em vigor relativa ao Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho. Observe todas as informações contidas na embalagem. Para informações mais detalhadas sobre as precauções, manuseamento e utilização deste produto, consulte a Ficha de Segurança do Produto.
OUTRAS INFORMAÇÕES	GlobalThane GN224PG necessita de humidade para uma cura total. A adição de 1% GN200CA diminui a viscosidade e acelera a presa e cura do produto para 8 horas.

Este documento não é uma especificação. É aconselhável verificar periodicamente a existência de actualização desta Ficha Técnica. Os dados e recomendações apresentadas constituem apenas uma base de orientação com melhor do conhecimento, sendo fornecidos com total boa fé. Todos os valores apresentados como teóricos resultam de cálculo baseado na fórmula do produto, podendo apresentar desvios relativamente a determinações laboratoriais segundo normas que não se adequem à natureza dos mesmos. A informação fornecida está sujeita a alterações sem aviso prévio. A presente Ficha Técnica é alvo de modificações periódicas sempre que a alteração de algum dado o tornar necessário, em função de novos desenvolvimentos nos nossos produtos. O produto destina-se exclusivamente a uso por profissionais. Não é da responsabilidade da GLOBALNAVY qualquer utilização do mesmo sem prévia consulta sobre a sua adequação a um determinado fim específico. Todas as vendas da GLOBALNAVY estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, pelo que deve efectuar a sua prévia leitura.

Parque Industrial de Carrascas Estrada Nacional 252 2950-402 Palmela PORTUGAL
◆ Tel.:+351265107979 ◆ Email: sales@globalnavy.net ◆ www.globalnavy.net