

FICHA TÉCNICA

Verniz Marítimo Alquídic

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	◆ GlobalKyd GN310APG0000 é um óptimo verniz alquídic para primário e acabamento. ◆ GlobalKyd GN310AP é formulado a partir de resinas alquílicas selecionadas.	
UTILIZAÇÃO RECOMENDADA	ACABAMENTO SOBRE AÇO INDÚSTRIA: Vedações, estruturas metálicas, maquinaria diversa. TUBAGENS: Aplicação no exterior de tubagens e pipelines. ACABAMENTO SOBRE MADEIRA Estruturas de madeira, embarcações, portas e aduelas, móveis, etc..	
PERFORMANCES	<ul style="list-style-type: none">• GlobalKyd GN310APG0000 pode ser usado diretamente sobre ferro ou aço, ou para uma melhor performance anticorrosiva, mediante o uso de primário adequado.• GlobalKyd GN310APG0000 pode ser usado sobre madeira directamente ou tapa poros adequado.	
APROVAÇÕES	Produto conforme a Fase II da Directiva Europeia 2010/42/EC: Produto da Subcategoria d) (COV < 300 g/l) (para o produto pronto a utilizar).	
COMPONENTE A	COMPONENTE B	CORES
GN310APG0000	Não aplicável.	GN310APG0000 (Transparente). Para outras cores, consultar os serviços técnico-comerciais

Propriedades Físicas

ACABAMENTO	Brilhante
TEOR DE SÓLIDOS	52 ± 2 % (Volume).
PONTO DE INFLAMAÇÃO	>25°C.
C.O.V.	< 400 g/Lt.
PROPRIEDADES FÍSICAS	Densidade: 1,0 g/cm ³

Aplicação

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE	GlobalKyd GN310AP deve ser aplicado em superfícies secas, libertas de areias, poeiras e isenta de sujidades e corrosão.
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO	No caso de se pretender exactamente a mesma cor/brilho em toda a área, assegurar que todas as embalagens aplicadas sejam do mesmo lote de fabrico.
PROCESSO DE APLICAÇÃO	Pode ser aplicado com trincha, rolo, pistola convencional, pistola airless.
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	GlobalKyd GN310AP pode ser aplicado sobre madeira previamente lixadas e livre de poeiras. Envernizamento sobre superfícies envernizadas ou sobre esmaltes ou tintas antigas, deve-se previamente ver a sua compatibilidade. Aconselha-se a lixagem fina entre d
RELAÇÃO DE MISTURA	N. A.
DATA DE REVISÃO	I / 38 / 01 / PT / 01-02-2020
	Mod. 20/01

GlobalKyd GN310 Alkyd Varnish



PERFORMANCE IN COATINGS

ENDURECEDOR	N. A.
TEMPO DE VIDA DA MISTURA	N. A.
DILUENTE RECOMENDADO	GN002TH/GN077TH
SOLVENTE LIMPEZA	GN002TH/GN077TH
TEMPOS DE SECAGEM	Superficial: 6 horas (a 23° C e 50% de humidade relativa). Repintura: Mínimo 16 horas a 23° C.
RENDIMENTO TEÓRICO:	10 m ² /L para uma espessura de 50 microns.
SISTEMA TÍPICO DE PINTURA	
EMBALAGEM	Disponível em embalagens de 1L, 5L, 20L.
ARMAZENAGEM	4 anos (armazenado em ambiente seco, fresco e ventilado e na embalagem fechada de origem, a temperaturas entre 5° e 30°C).

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA	"Regulamento da Comunidade Europeia sobre os produtos químicos e seu uso seguro (REACH: CE 1907/2006). Este produto está conforme os termos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)". Ter em atenção a legislação em vigor relativa ao Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho. Observe todas as informações contidas na embalagem. Para informações mais detalhadas sobre as precauções, manuseamento e utilização deste produto, consulte a Ficha de Segurança do Produto.
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este documento não é uma especificação. É aconselhável verificar periodicamente a existência de actualização desta Ficha Técnica. Os dados e recomendações apresentadas constituem apenas uma base de orientação com melhor do conhecimento, sendo fornecidos com total boa fé. Todos os valores apresentados como teóricos resultam de cálculo baseado na fórmula do produto, podendo apresentar desvios relativamente a determinações laboratoriais segundo normas que não se adequem à natureza dos mesmos. A informação fornecida está sujeita a alterações sem aviso prévio. A presente Ficha Técnica é alvo de modificações periódicas sempre que a alteração de algum dado o tornar necessário, em função de novos desenvolvimentos nos nossos produtos. O produto destina-se exclusivamente a uso por profissionais. Não é da responsabilidade da GLOBALNAVY qualquer utilização do mesmo sem prévia consulta sobre a sua adequação a um determinado fim específico. Todas as vendas da GLOBALNAVY estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, pelo que deve efectuar a sua prévia leitura.

Parque Industrial de Carrascas Estrada Nacional 252 2950-402 Palmela PORTUGAL
◆ Tel.: +351265107979 ◆ Email: sales@globalnavy.net ◆ www.globalnavy.net