



## FICHA TÉCNICA

### Revestimento Poliaspártico Híbrido para Pavimentos

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	◆ GlobalThane GN226UC é um excelente revestimento híbrido poliaspártico. Este produto contém grupos isocianato, poliaminas e uretano que reagem entre si e em presença da humidade, formando deste modo um revestimento de alto desempenho.	
UTILIZAÇÃO RECOMENDADA	Proteção de terraços, pavimentos industriais, parques de estacionamento interiores/exteriores, infraestruturas, entre outros.	
PERFORMANCES	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por ser um sistema alifático têm uma excelente resistência aos UV e intempérie.</li><li>• Rápida cura mesmo a baixas temperaturas, através da adição de acelerador GN200CA).</li><li>• Facilidade de aplicação diretamente ao aço ou betão.</li><li>• Excelente flexibilidade</li><li>• Bom enchimento e capacidade de impregnação.</li></ul>	
APROVAÇÕES		
COMPONENTE A	COMPONENTE B	CORES
GN226UC	H226UC	GN226UCG9003 (Branco), GN226UCG7000 (cinza), GN226UCG3009 (Vermelho Tijolo). Para outras cores RAL-consultar os Serviços Técnicos.

### Propriedades Físicas

ACABAMENTO	Brilhante.
TEOR DE SÓLIDOS	90 % (Teórico).
PONTO DE INFLAMAÇÃO	>24°C (Setaflash).
C.O.V.	< 100g/L.
PROPRIEDADES FÍSICAS	Densidade: 1,2 g/cm <sup>3</sup>

### Aplicação

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE	Deve ser aplicado em betão, as superfícies devem ser libertas de areias, poeiras e isentas de sujidades
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO	O GN226UC deve ser aplicado em superfícies planas com o objetivo de reparar eventuais fissuras, devendo-se remover o excesso do produto. No caso de se pretender exactamente a mesma cor em toda a área, assegurar que todas as embalagens aplicadas dos componentes A e B sejam dos mesmos lotes de fabrico.
PROCESSO DE APLICAÇÃO	Rolo, rodo ou airless. As fissuras e/ou estaladelas devem ser previamente avivadas por processos mecânicos ou manuais.
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	A temperatura do substrato deve ser +5°/+50°C. A temperatura ambiente deve ser >5°C. A humidade do betão ou mineral deve ser inferior à de condensação (100%).

# GlobalThane GN226 Urethane Coating



RELAÇÃO DE MISTURA	4 / 1 (em Massa) 3 / 1 (em Volume)
ENDURECEDOR	H226UC (Acelerador- GN200CA)
TEMPO DE VIDA DA MISTURA	40 minutos.
DILUENTE RECOMENDADO	GN007TH.
SOLVENTE LIMPEZA	GN007TH/GN010TH.
TEMPOS DE SECAGEM	Superficial: 1 hora (a 23° C e 50% de humidade relativa). Repintura: Depende da quantidade de água (ou vapor de água) disponível. Normalmente 2 horas.
RENDIMENTO TEÓRICO:	4 m <sup>2</sup> /L - 250 µm húmidos (225 µm secos).
SISTEMA TÍPICO DE PINTURA	• Global GN226UC 2 x 225 µm DFT . Este é um sistema típico para pavimentos. Para outras situações contactar a Globalnavy.
EMBALAGEM	Produto de 2 componentes, disponível em conjuntos de 5 L, 20 L.
ARMAZENAGEM	2 anos (armazenado em ambiente seco, fresco e ventilado e na embalagem de origem fechada, a temperaturas entre 5° e 30°C).
ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA	"Regulamento da Comunidade Europeia sobre os produtos químicos e seu uso seguro (REACH: CE 1907/2006). Este produto está conforme os termos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)". Ter em atenção a legislação em vigor relativa ao Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho. Observe todas as informações contidas na embalagem. Para informações mais detalhadas sobre as precauções, manuseamento e utilização deste produto, consulte a Ficha de Segurança do Produto.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Necessita de humidade para curar completamente.

Este documento não é uma especificação. É aconselhável verificar periodicamente a existência de actualização desta Ficha Técnica. Os dados e recomendações apresentadas constituem apenas uma base de orientação com melhor do conhecimento, sendo fornecidos com total boa fé. Todos os valores apresentados como teóricos resultam de cálculo baseado na fórmula do produto, podendo apresentar desvios relativamente a determinações laboratoriais segundo normas que não se adequem à natureza dos mesmos. A informação fornecida está sujeita a alterações sem aviso prévio. A presente Ficha Técnica é alvo de modificações periódicas sempre que a alteração de algum dado o tornar necessário, em função de novos desenvolvimentos nos nossos produtos. O produto destina-se exclusivamente a uso por profissionais. Não é da responsabilidade da GLOBALNAVY qualquer utilização do mesmo sem prévia consulta sobre a sua adequação a um determinado fim específico. Todas as vendas da GLOBALNAVY estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, pelo que deve efectuar a sua prévia leitura.

Parque Industrial de Carrascas Estrada Nacional 252 2950-402 Palmela PORTUGAL  
◆ Tel.:+351265107979 ◆ Email: sales@globalnavy.net ◆ www.globalnavy.net