



## FICHA TÉCNICA

### Primário Epoxi Sem Solventes para Superfícies Vidradas e Betão Afagado

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ GlobalDur GN112EP é um excelente primário/acabamento para superfícies vidradas e betão afagado.</li><li>◆ GlobalDur GN112EPG0000 é um excelente produto para envernizar ou para marcações (em cor amarela ou branca) em casos em que não é possível fazer um despolimento.</li><li>◆ GN112EP é um produto sem solventes.</li></ul>
----------------------	--

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Primário ideal para betão sem preparação, mosaico e superfícies vidradas, tijoleira, pedras polidas, pavimentos, entre outros.</li></ul>
------------------------	--

PERFORMANCES	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cura rápida permitindo um intervalo curto de tempo para entrada em operação.</li><li>• Excelente poder de penetração.</li><li>• Excelente aderência às superfícies vidradas (tal com mosaicos) e ao betão afagado.</li><li>• Ausência de restrições de humidade relativa em termos de aplicação.</li><li>• Excelente dureza.</li><li>• Excelente rendimento e ausência de solventes nocivos para a saúde.</li></ul>
--------------	---

#### APROVAÇÕES

COMPONENTE A	COMPONENTE B	CORES
GN112EP	H112EP	GN112EPG0000 (Incolor/primário)/H112EP; GN112EPFCG9003 (branco) e GN112EPFCR1003 (amarelo). Para outras cores consultar os serviços Globalnavy.

#### Propriedades Físicas

ACABAMENTO	Brilhante.
TEOR DE SÓLIDOS	100% (teórico).
PONTO DE INFLAMAÇÃO	>100°C (Setaflash).
C.O.V.	< 90 g/L.
PROPRIEDADES FÍSICAS	Densidade: 1,1 g/cm <sup>3</sup>

#### Aplicação

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE	Todas as superfícies devem ser preparadas através de desgorduramento ou métodos abrasivos ou lavagem a alta pressão, de modo a que o betão deteriorado seja removido. Deverá ser aplicado em superfícies limpas, libertas de areias, poeiras e isenta de sujidade e óleo.
--------------------------	---

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO	GlobalDur GN112EP é um produto de 2 componentes. Em primeiro lugar a base deve ser agitada até se apresentar homogênea, de seguida adiciona-se o endurecedor e procede-se à mistura dos dois componentes através de agitação até que a mistura se apresente homogênea. No acto da mistura devem usar-se completamente as quantidades de base e de endurecedor fornecidas em cada conjunto.
------------------------------	--

# GlobalDur GN112 Epoxy Primer



PROCESSO DE APLICAÇÃO	SPRAY: Utilize o método de air-less. Bico: 15 - 18" com pressão: 140 - 190 Kg/cm <sup>2</sup> . Pistola convencional, aconselha-se com pote pressurizável utilizando a menor diluição possível. MÉTODOS CONVENCIONAIS: O pincel e rolo são indicados para pavimentos e pequenas áreas, tendo em atenção o cuidado para atingir as espessuras secas especificadas. Na aplicação em espaços fechados garantir uma boa ventilação.
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	A temperatura do substrato deve ser +10°-+50°C. A temperatura ambiente deve ser >10°C. A humidade do betão deve ser inferior a 6%. Não existem restrições de ponto de orvalho.
RELAÇÃO DE MISTURA	3 / 1 (em Massa) 3,3 / 1 (em Volume)
ENDURECEDOR	H112EP/H112EPFC
TEMPO DE VIDA DA MISTURA	H112EP: 90 minutos a 23 °C. H112EPFC: 40 minutos a 23 °C.
DILUENTE RECOMENDADO	Não aplicável.
SOLVENTE LIMPEZA	GN003TH.
TEMPOS DE SECAGEM	H112EP Superficial: 8 horas (a 23° C e 50% de humidade relativa). Repintura: Min: 16 horas a 23°C Máx: 7dias a 23°C. H112EPFC Superficial: 4 horas (a 23° C e 50% de humidade relativa). Repintura: Min: 6 horas a 23°C Máx: 5dias a 23°C.
RENDIMENTO TEÓRICO:	5 m <sup>2</sup> /Kg para uma espessura seca/húmida de 200 microns.
SISTEMA TÍPICO DE PINTURA	• GlobalDur GN112EP 1 x 100g/m <sup>2</sup> (DFT) + GlobalDur GN132EFSL 1 x 400g/m <sup>2</sup> (DFT) + GlobalThane GN204PF 1 x 100 micons/m <sup>2</sup> (WFT) Este é um sistema típico para pisos em betão betão ou azulejo. Para outras situações consulte os nossos Serviços Técnicos.
EMBALAGEM	Produto disponível em 5Kg e 20Kg.
ARMAZENAGEM	4 anos (armazenado em ambiente seco, fresco e ventilado e na embalagem de origem fechada, a temperaturas entre 5° e 30°C).
ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA	"Regulamento da Comunidade Europeia sobre os produtos químicos e seu uso seguro (REACH: CE 1907/2006). Este produto está conforme os termos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)". Ter em atenção a legislação em vigor relativa ao Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho. Observe todas as informações contidas na embalagem. Para informações mais detalhadas sobre as precauções, manuseamento e utilização deste produto, consulte a Ficha de Segurança do Produto.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Este documento não é uma especificação. É aconselhável verificar periodicamente a existência de actualização desta Ficha Técnica. Os dados e recomendações apresentadas constituem apenas uma base de orientação com melhor do conhecimento, sendo fornecidos com total boa fé. Todos os valores apresentados como teóricos resultam de cálculo baseado na formula do produto, podendo apresentar desvios relativamente a determinações laboratoriais segundo normas que não se adequem à natureza dos mesmos. A informação fornecida está sujeita a alterações sem aviso prévio. A presente Ficha Técnica é alvo de modificações periódicas sempre que a alteração de algum dado o tornar necessário, em função de novos desenvolvimentos nos nossos produtos. O produto destina-se exclusivamente a uso por profissionais. Não é da responsabilidade da GLOBALNAVY qualquer utilização do mesmo sem prévia consulta sobre a sua adequação a um determinado fim específico. Todas as vendas da GLOBALNAVY estão
DATA DE REVISÃO	I / 38 / 01 / PT/ 01-02-2020

# **GlobalDur GN112 Epoxy Primer**



sujeitas às nossas condições gerais de venda, pelo que deve efectuar a sua prévia leitura.

Parque Industrial de Carrascas Estrada Nacional 252 2950-402 Palmela PORTUGAL  
◆ Tel.:+351265107979 ◆ Email: sales@globalnavy.net ◆ www.globalnavy.net