



FICHA TÉCNICA

Primário Epoxi para Baixas Temperaturas e Cura Rápida Sem Solventes para Betão Húmido

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	<ul style="list-style-type: none">◆ GlobalDur GN114FCLT é um primário epóxi desenvolvido para cura rápida e temperaturas baixas.◆ GlobalDur GN114FCLT é um excelente primário para betão húmido.◆ GN114FCLT é uma excelente resina de injeção para betão.◆ GN114FCLT é um produto sem solventes.	
UTILIZAÇÃO RECOMENDADA	<ul style="list-style-type: none">• Primario para betão, pavimentos e tanques.• Resina de injeção para reparação estrutural de betão.	
PERFORMANCES	<ul style="list-style-type: none">• Cura rápida mesmo a baixas temperaturas.• Excelente dureza.• Excelente aderencia ao betão humido.• Ausência de restrições de humidade relativa em termos de aplicação.• Confere excelentes propriedades mecânicas ao betão quando utilizado como resina de injeção.• Cura rápida e a baixas temperaturas.• Ausência de solventes nocivos para a saúde.	
APROVAÇÕES		
COMPONENTE A	COMPONENTE B	CORES
GN114FCLT	H114FCLT	GN114FCLTG0000 (Incolor), GN114FCLTG7000 (Cinzento Claro).

Propriedades Físicas

ACABAMENTO	Brilhante
TEOR DE SÓLIDOS	100% (teórico).
PONTO DE INFLAMAÇÃO	>100°C (Setaflash).
C.O.V.	< 30 g/Lt.
PROPRIEDADES FÍSICAS	Densidade: 1,1 g/cm ³

Aplicação

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE	Todas as superficies devem ser preparadas, através de métodos abrasivos, de modo a que o betão deteriorado seja removido. Devera ser aplicado em superfícies limpas, libertas de areias, poeiras e isenta de sujidade.
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO	GlobalDur GN114FCLT é um produto de 2 componentes. Em primeiro lugar a base deve ser agitada até se apresentar homogénea, de seguida adiciona-se o endurecedor e procede-se à mistura dos dois componentes através de agitação até que a mistura se apresente homogénea.No acto da mistura devem usar-se completamente as quantidades de base e de endurecedor fornecidas em cada conjunto.

GlobalDur GN114 Fast Curing Low Temperature



PROCESSO DE APLICAÇÃO	É aconselhável a utilização de pincel ou rolo. Este produto tem um tempo de vida relativamente curto, perto do fim desse tempo de vida a temperatura sobe rapidamente e observa-se a emissão de vapores por parte da mistura, pelo que se recomenda um aboia ventilação.
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	A temperatura do substrato deve ser -5°-+50°C. A temperatura ambiente deve ser >0°C. A humidade do betão deve ser inferior a 6%. Não existe restrições de ponto de orvalho, mas não aplicar sobre superfícies com gelo.
RELAÇÃO DE MISTURA	2.2 / 1 (em Massa) 2.5 / 1 (em Volume)
ENDURECEDOR	H114FCLT
TEMPO DE VIDA DA MISTURA	25 Minutos a 23 °C.
DILUENTE RECOMENDADO	Não aplicável.
SOLVENTE LIMPEZA	GN003TH.
TEMPOS DE SECAGEM	Superficial/pedonal: 4 horas (a 23° C)/10 horas (a 10° C). Repintura: Min: 4 horas a 23°C Máx: 7dias a 23°C
RENDIMENTO TEÓRICO:	4,6m ² /Kg para uma espessura seca/húmida de 200 microns (220 g).
SISTEMA TÍPICO DE PINTURA	<ul style="list-style-type: none">• GlobalDur GN114FCLT 1 x 200g/m² (dft) + GlobalDur GN101EP 1 x 200g/m² (dft) Este é um sistema típico para tanques em betão, para outras situações consulte os nossos Serviços Técnicos.
EMBALAGEM	Produto disponível em 3Kg e 21Kg.
ARMAZENAGEM	2 anos (armazenado em ambiente seco, fresco e ventilado e na embalagem fechada de origem, a temperaturas entre 5° e 30°C).
ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA	"Regulamento da Comunidade Europeia sobre os produtos químicos e seu uso seguro (REACH: CE 1907/2006). Este produto está conforme os termos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)". Ter em atenção a legislação em vigor relativa ao Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho. Observe todas as informações contidas na embalagem. Para informações mais detalhadas sobre as precauções, manuseamento e utilização deste produto, consulte a Ficha de Segurança do Produto.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Este documento não é uma especificação. É aconselhável verificar periodicamente a existência de actualização desta Ficha Técnica. Os dados e recomendações apresentadas constituem apenas uma base de orientação com melhor do conhecimento, sendo fornecidos com total boa fé. Todos os valores apresentados como teóricos resultam de cálculo baseado na fórmula do produto, podendo apresentar desvios relativamente a determinações laboratoriais segundo normas que não se adequem à natureza dos mesmos. A informação fornecida está sujeita a alterações sem aviso prévio. A presente Ficha Técnica é alvo de modificações periódicas sempre que a alteração de algum dado o tornar necessário, em função de novos desenvolvimentos nos nossos produtos. O produto destina-se exclusivamente a uso por profissionais. Não é da responsabilidade da GLOBALNAVY qualquer utilização do mesmo sem prévia consulta sobre a sua adequação a um determinado fim específico. Todas as vendas da GLOBALNAVY estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, pelo que deve efectuar a sua prévia leitura.
Parque Industrial de Carrascas Estrada Nacional 252 2950-402 Palmela PORTUGAL ◆ Tel.:+351265107979 ◆ Email: sales@globalnavy.net ◆ www.globalnavy.net	