



FICHA TÉCNICA

Tinta Acrilica Multi-usos

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	◆ GlobalCryl GN410AP é formulada com resinas acrílicas, cargas e pigmentos selecionados.	
UTILIZAÇÃO RECOMENDADA	Estruturas de aço como primário, intermédio ou acabamento. Estruturas em betão interiores ou exteriores.	
PERFORMANCES	<ul style="list-style-type: none">• Boa resistência à intempérie• Excelente resistência aos alcalis e impermeabilidade ao Dióxido de Carbono.• Secagem rápida.	
APROVAÇÕES	Produto conforme a Fase II da Directiva Europeia 2010/42/EC: Produto da Subcategoria i) (COV< 500 g/l) (para o produto pronto a utilizar).	
COMPONENTE A	COMPONENTE B	CORES
GN410AP	Não aplicavel	GN410APG9003 (Branco). Para outras cores-consultar os Serviços Técnicos.

Propriedades Físicas

ACABAMENTO	Acetinado.
TEOR DE SÓLIDOS	40±2%(Volume).
PONTO DE INFLAMAÇÃO	> 25°C (> 77°F) Setaflash.
C.O.V.	> 340 g/Lt.
PROPRIEDADES FÍSICAS	Densidade: 1,25 g/cm ³

Aplicação

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE	GlobalCryl GN410AP pode ser aplicado sobre aço que tenha atingido um grau de preparação de superfície mínimo do tipo Sa 2 1/2 (decapagem com grenalha) da norma ISO 8501-1:1988). GlobalCryl GN410AP deve ser aplicado em superfícies secas, libertas de areias, poeiras e isenta de sujidades.
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO	GlobalCryl GN410AP é um produto monocomponente e deve ser agitado até estar bem homogenio. No caso de se pretender exactamente a mesma cor em toda a área, assegurar que todas as embalagens aplicadas dos componentes A e B sejam dos mesmos lotes de fabrico.
PROCESSO DE APLICAÇÃO	Pode ser aplicado com airless, rolo ou trincha.
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	A temperatura do substrato deve ser superior a 4°C ao ponto de orvalho e a humidade relativa <85%. Temperatura do substrato: 5°-40°C. Assegure ventilação para uma secagem adequada.
RELAÇÃO DE MISTURA	Não aplicável.
ENDURECEDOR	Não aplicável.
TEMPO DE VIDA DA MISTURA	Não aplicável.
DATA DE REVISÃO	I / 38 / 01 / PT/ 01-02-2020

GlobalCryl GN410 Acrylic Paint



DILUENTE RECOMENDADO	GlobalThin GN001TH.
SOLVENTE LIMPEZA	GN001TH
TEMPOS DE SECAGEM	Superficial: 1 hora a 23° C. Repintura: 16 horas a 23° C.
RENDIMENTO TEÓRICO:	10 m2/L para uma espessura seca de 40 microns.
SISTEMA TÍPICO DE PINTURA	<ul style="list-style-type: none">• GlobalCryl GN410AP 1 x 40µm (dft) GN410AV pode ser aplicado como primário e acabamento. Este é um sistema típico para pintura de betão. Para outras situações consulte os nossos Serviços Técnicos.
EMBALAGEM	Produto de 1 componente, disponível em embalagens de 5 L, 20L.
ARMAZENAGEM	2 anos (armazenado em ambiente seco, fresco e ventilado e na embalagem fechada de origem, a temperaturas entre 5° e 30°C).
ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA	"Regulamento da Comunidade Europeia sobre os produtos químicos e seu uso seguro (REACH: CE 1907/2006). Este produto está conforme os termos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)". Ter em atenção a legislação em vigor relativa ao Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho. Observe todas as informações contidas na embalagem. Para informações mais detalhadas sobre as precauções, manuseamento e utilização deste produto, consulte a Ficha de Segurança do Produto.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este documento não é uma especificação. É aconselhável verificar periodicamente a existência de actualização desta Ficha Técnica. Os dados e recomendações apresentadas constituem apenas uma base de orientação com melhor do conhecimento, sendo fornecidos com total boa fé. Todos os valores apresentados como teóricos resultam de cálculo baseado na fórmula do produto, podendo apresentar desvios relativamente a determinações laboratoriais segundo normas que não se adequem à natureza dos mesmos. A informação fornecida está sujeita a alterações sem aviso prévio. A presente Ficha Técnica é alvo de modificações periódicas sempre que a alteração de algum dado o tornar necessário, em função de novos desenvolvimentos nos nossos produtos. O produto destina-se exclusivamente a uso por profissionais. Não é da responsabilidade da GLOBALNAVY qualquer utilização do mesmo sem prévia consulta sobre a sua adequação a um determinado fim específico. Todas as vendas da GLOBALNAVY estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, pelo que deve efectuar a sua prévia leitura.

Parque Industrial de Carrascas Estrada Nacional 252 2950-402 Palmela PORTUGAL
◆ Tel.:+351265107979 ◆ Email: sales@globalnavy.net ◆ www.globalnavy.net